



中华人民共和国国家标准

GB/T 4207—2003/IEC 60112:1979
代替 GB/T 4207—1984

固体绝缘材料在潮湿条件下 相比电痕化指数和耐电痕化 指数的测定方法

Method for determining the comparative and the
proof tracking indices of solid insulating
materials under moist conditions

(IEC 60112:1979, IDT)

2003-06-05 发布

2003-12-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 发 布
国家质量监督检验检疫总局

GB/T 4207—2003/IEC 60112:1979

前 言

本标准等同采用 IEC 60112:1979《固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法》(英文版)。

为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:

- a) 删除国际标准的目次和前言;
- b) 用小数点‘.’代替作为小数点的逗号‘,’;
- c) 在第 7 章各条序号前加上“7”使本标准章条统一;
- d) 将“漏电起痕”改为“电痕化”。

本标准与 GB/T 4207—1984 不存在主要技术差异。

本标准代替 GB/T 4207—1984《固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法》。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国绝缘材料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:桂林电器科学研究所。

本标准主要起草人:谷晓丽、张期平、王先锋。

本标准 1984 年 3 月 19 日首次发布,2003 年第一次修订。

固体绝缘材料在潮湿条件下 相比电痕化指数和耐电痕化 指数的测定方法

1 范围

本试验方法可测量在电压最高达 600 V 时固体电气绝缘材料在电场作用下表面暴露于含杂质的水时的相对耐电痕化性能。

当将电压施加到放在材料表面上规定的电极装置之间,且电解液以规定的时间间隔滴到两电极之间时,在此试验情况下可能产生电痕化。引起材料破坏所必需的液滴数随着施加电压的减小而增加,且在低于某一限值时,不发生电痕化。

当材料在最高试验电压下也未电痕时,可以有不同程度的腐蚀,且腐蚀深度能测出。某些材料能在试验时燃烧。

注 1: 用该方法得出的材料的耐电痕化等级可能与用其他耐电痕化试验方法,例如高电压下小电流放电的试验方法得出的结果有所不同,本试验方法能较好区别耐电痕化性能较差的材料。本方法不太适用于户外使用的材料,对于那些材料应采用 IEC 出版物 60587 中的试验方法;评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法。

注 2: 在电气设备设计时,不能直接用该方法得到的试验结果来确定安全爬电距离。

2 定义

2.1

电痕化 tracking

在电应力和电解杂质对材料表面的联合作用下,固体绝缘材料表面导电通路的逐步形成。

2.2

电蚀损 electrical erosion

由于放电作用而使绝缘材料耗损。

2.3

相比电痕化指数 comparative tracking index(CTI)

材料经受 50 滴电解液而没有电痕化的以伏特为单位的最大电压值。

注: 各个试验电压值以及 CTI 值应能被 25 整除。

2.4

耐电痕化指数 proof tracking index(PTI)

材料经受 50 滴电解液而不出现电痕化的以伏特为单位的耐电压值。

3 试样

使用具有平整表面的试样,其表面应使得在试验时液体不会从试样边缘流出。尺寸最好是不小于 15 mm×15 mm 的平整表面。试样厚度应大于或等于 3 mm,并在报告上注明。

注 1: 在特殊情况下,为得到平整的表面,可以进行研磨。然而,这应在试验报告中注明。

注 2: 在厚度小于 3 mm 的试样上得到的 CTI 值相互间不能进行比较。例如,如果薄试样放在金属或玻璃的垫板上,则垫板能很快地散发热量并改变 CTI 值。因此,对厚度小于 3 mm 的试样最好把两块或必要时把多块试样叠起来做实验。

GB/T 4207—2003/IEC 60112:1979

注 3: 如果电极的方向对于材料某些结构影响显著的话,则应在报告上注明电极的方向。应采用测得的 CTI 为最小的那个方向。

注 4: 宜在没有伤痕的面积内进行试验。如果不可能做到,则应将在伤痕面积内测得的结果与试样表面状态的叙述一起写入报告。

试样表面伤痕增加了试验结果的分散性。如果电痕化电流是沿着伤痕方向流过,则试样有可能在电痕化电压比电痕化电流横过伤痕时还要低的电压(或较少的液滴数)下出现破坏。

4 处理

试样表面应清洁,没有灰尘、脏物、指印、油脂、油、脱模剂或其他有可能影响试验结果的污染物。在清洁试样时应注意避免引起材料的溶胀、软化、实质性擦伤或其他损伤。清洁和处理程序应在试验报告中说明。

5 试验设备

5.1 电极

具有 5 mm×2 mm 矩形截面的两个铂金电极,电极一端边缘切成 30°角的斜面(图 1)。斜面的刃稍微磨圆。

在试样的平坦水平表面上,两电极面垂直相对,电极之间的夹角为 60°,电极间相距 4.0 mm ±0.1 mm(图 2)。每个电极施加于试样表面的力应是 1.0 N±0.05 N。电极安放在试样上的装置示于图 3。

注: 如果为了模拟实际情况使用铂金以外的其他金属电极,那么应在试验报告中说明所用的金属,所得到的结果不能称为 CTI 和 PTI。




图 1 电极




图 2 电极装置




图 3 试验装置的示例

5.2 试验电路

施加在电极上的电压是能在 100 V~600 V 之间变化的基本上是正弦波的电压,其频率为 48 Hz~60 Hz 之间。电源功率应不小于 0.5 kVA,电路的原理图如图 4 所示。




图 4 试验电路的示例

GB/T 4207—2003/IEC 60112:1979

可变电阻器应能调节两电极间的短路电流到 $1.0\text{ A} \pm 0.1\text{ A}$ ，且在此电流下，在电压表上指示的电压下降值应不超过 10%。

在试验电路中，过电流继电器应在 0.5 A 或更大的电流持续 2 s 时动作。

5.3 滴液装置

在两电极之间的试样表面应被所滴的试验溶液润湿，溶液滴落的时间间隔为 $30\text{ s} \pm 5\text{ s}$ 。液滴应从 30 mm~40 mm 的高度滴到两电极间试样表面的中央。液滴大小应为 $(20^{-3})\text{ mm}^3$ 。每次试验前，要擦净滴针或其他滴液管流出口，并让他流出足够的液滴以保证使用的是正确浓度的溶液。

注 1：在各次试验之间留存在针头里的溶液，由于蒸发会使溶液的浓度增加。根据试验延迟时间的不同，让溶液先流出大约 5 滴~20 滴，通常能去掉浓度太大的液体。

注 2：为了确定液滴的大小，应该核对 1 cm^3 的液体流出的液滴数应在 44 滴到 50 滴之间，并定期检查液滴大小。

注 3：可以采用外径 0.9 mm~1.1 mm、针尖直切的皮下注射针头来做滴液装置。

注 4：在某些特定情况下，溶液滴落时间间隔偏差 $\pm 5\text{ s}$ 太大，将影响试验结果，这时可改为偏差 $\pm 1\text{ s}$ 。

5.4 试验溶液

溶液 A： $(0.1 \pm 0.002)\%$ 质量分数的氯化铵 (NH_4Cl) 用蒸馏水或去离子水稀释，其溶液在 $23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ 时的电阻率是 $395\ \Omega \cdot \text{cm} \pm 5\ \Omega \cdot \text{cm}$ 。

溶液 B： $(0.1 \pm 0.002)\%$ 质量分数的氯化铵 (NH_4Cl) 和 $(0.5 \pm 0.002)\%$ 质量分数的烷基萘-磺酸钠盐用蒸馏水或去离子水稀释，其溶液在 $23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ 时的电阻率是 $170\ \Omega \cdot \text{cm} \pm 5\ \Omega \cdot \text{cm}$ 。

优先采用溶液 A。

如果需要侵蚀性更强的污染物，则应使用溶液 B。如用溶液 B，则在 CTI 和 PTI 值后加一个字母“M”(例如 CTI250M)。

如果采用了溶液 A 和溶液 B 以外的其他溶液，则应在试验报告中说明，其结果不能成为 CTI 或 PTI。

注：电痕化随溶液电阻率的减小而加速，且也受试验溶液的化学性质所影响。

6 程序

6.1 概述

应该将试样放在无通风地方并在 $23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ 的环境温度下进行试验。电极的污染会影响试验结果。在每次试验前应清洗电极。

被测试样应放在金属或玻璃撑板上，试样的被试表面呈水平，使两个电极的刃按规定的力紧压在试样上。

应检查两电极之间的距离，保证电极和试样之间良好的接触。如果两电极的边缘已被腐蚀，则应重新磨尖。将电压调节成可被 25 整除的一个合适的值，调节电路的电阻使短路电流在给定的偏差内。然后使电解液滴落在被试表面直到形成电痕化而产生破坏或直到滴落 50 滴电解液为止。

如果在试样表面两电极间的一个导电通道中流过 0.5 A 或更大的电流持续至少 2 s，于是过电流继电器动作；或继电器虽未动作而试样燃烧了，则认为试样已发生破坏。

注 1：如果在同一试样上做多次试验，则应注意试验点之间要有足够的间隔，使试验点上飞溅出的污物不污染其他的被试表面。

注 2：如果试样的撑板是金属的，则可将它接到试验电路里，可指示出试样腐蚀穿孔的情况。

注 3：因试验可能产生有害或有毒的气体，因此，最好采取安全措施以排除或限制扩散这些气体。

6.2 CTI 的测定

调节电压到一个预先选择好的值并进行 50 滴试验试样不发生破坏或在 50 滴以内直到出现破坏。接着在试样的其他试验点上施加更低或更高的电压做试验，一直到得出在五个不同点上对于 50 滴溶液不发生破坏的最大电压值，这个最大电压的数值就是 CTI(例如 CTI425)。它是表示将这个最大电压值降低 25 V 在另外的五个点上再进一步做试验，并在 100 滴溶液下试样没有发生破坏。有一些材料可能

不会满足后面这个规定,对于这些材料要确定出试样在五个试验点都能经受住 100 滴或更多滴溶液的最大电压值,并将这个电压数值附在 CTI 中表示出来,例如 CTI425(375)。

注 1: 如果不知道材料的性能,则起始电压可选取试验范围中间值,例如 300 V。如果试样经受住 50 滴液滴,那么增加电压再做试验;如果不到 50 滴试样发生破坏,则降低电压再做试验。这电压的增减量应当是 25 V 或 25 V 的倍数。继续进行试验,直到获得五个试样经受住 50 滴的最高电压值。

注 2: 对于多数材料,50 滴的电压(在这个电压下试样经受住 50 滴而没有形成电痕化)可认为接近渐近值。比 50 滴电压低 25 V 的试验是为了进一步证明这种情况。材料经受 100 滴而不发生电痕化的电压比 50 滴电压低得越多,这个电压离渐近线就越远。

注 3: 注意:更高的电压下和多于 50 滴液滴时,试样可能由于溶液和污染物积聚在试样表面的凹痕和小孔处而发生破坏(由过电流继电器的动作表明),而不是由于如 2.1 所述的导电通路所引起。此时必须重新做试验,如果得不到定义规定的结果,就在试验报告中加以说明。

6.3 耐电痕化试验

在材料规范标准或电工设备规范的标准中,或其他标准中,如果只需要一个耐电痕化试验时,应按照 6.1 进行试验,但试验只在一个规定的电压下进行。规定数量的试样应经受住 50 滴而不发生破坏。

建议采用五个试样。在特殊情况下,可规定少一些试样。

优先采用的试验电压为:175 V,250 V,300 V,375 V 或 500 V。建议耐电痕化指数缩写为 PTI。

6.4 蚀损的测定

将没有发生电痕的试样应清除掉粘在其表面的碎屑或松散地附着在上面的分解物,然后将它放在深度规的平板上。用一个具有半球形端部其直径为 1 mm 的探针来测量每个试样的最大蚀损深度,准确到 0.1 mm。应在试验报告中注明五次测量的最大值。

6.4.1 当按 6.2 试验时,应该在相应于 CTI 的电压下做过试验的五个试样上测量蚀损深度。

6.4.2 当按 6.3 试验时,应该在规定的电压下经受住 50 滴液滴的试样上测量蚀损深度。

7 报告

试验报告应包括下述内容:

7.1 被试材料的确认。

7.2 试样厚度。

7.3 表面特性。

7.3.1 是否在试样的原始表面上进行试验。

7.3.2 被试表面是否研磨过。

7.3.3 被试表面是否涂过漆。

7.3.4 表面有无划痕。

7.4 条件处理与清洁程序。

7.5 如果不是用铂金电极,则应说明电极用的金属材料。

7.6 如果不是用 A 或 B 溶液,则注明污染液。

7.7 相比电痕化指数。

7.7.1 CTI,例如“CTI400”,“CTI400M”或“CTI400(350)”。

7.7.2 蚀损深度,例如“CTI275-1.2”,“CTI275M-1.2”或“CTI275(200)-1.2”。

7.8 耐电痕化指数

7.8.1 试验在规定的电压下通过或破坏,例如“PTI175 通过”或“PTI175M 破坏”。

7.8.2 试验在规定的蚀损深度和电压下通过或破坏,例如“PTI250-0.8 通过”或“PTI250M-0.8 破坏”。

7.9 由于试样燃烧,7.7,7.8 两项内容无法报告时,应在报告中说明。